

Onderhoudsvoorschrift

Voor de

Osmo-olie-vloeren

Een houten vloer waarvan de oppervlakte is behandeld met **Osmo color hardwax olie** zorgt voor de hoogste kwaliteit met een buitengewone slijtvastheid en onderhoudsgemak.

Osmo color hardwax olie is gezond en milieuvriendelijk en beantwoordt aan de normen DIN 53160 (bestand tegen speeksel- en transpiratievocht en DIN EN 71 (geschikt voor kinderspeelgoed)

Osmo color hardwax olie is bovendien buitengewoon slijtvast, want het dringt tot diep onder het oppervlak in het hout en houdt dit gezond en elastisch. De beschermlaag ademt, maar scheurt, bladert en schilfert niet en is bestand tegen wijn, bier, cola en verwante dranken, koffie, thee, vruchtensappen, melk en water conform DIN 68861-1c.

Een met **osmo color hardwaxolie** behandeld vloeroppervlak heeft zelfs een hogere slijtweerstand dan de traditionele parketlakken.

Osmo color hardwax olie is aan de hand van de DIN 51963-richtlijnen getest door het onafhankelijke Duitse Polymeer Instituut Flörsheim-wicker.

Osmo color hardwax olie is vervaardigt op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassoorten zoals: carnauba was, candelilla was, zonnebloemolie, sojaolie, en distelolie. Gezuiverde, weer aangroeiende grondstoffen uit de natuur, welke onschadelijk voor mensen, dieren en planten na het drogen van de olielaag.

Reiniging en onderhoud direct na het leggen:

Met osmo color hardwax olie behandelde vloeren worden gebruiksklaar opgeleverd. Na het leggen al het losse stof en vuil verwijderen (met bezem of stofzuiger). Wanneer de vloer sterker vervuild is, kan deze zonder risico met een vochtige doek of lichtvochtige dweil worden afgenomen (water met een scheutje Osmo color wisch-fix). Indien

nodig droog nawrijven. Zeer hardnekkige vlekken kunnen met osmo color onderhoudswas of - spray en een osmo color polijstkussentje worden verwijderd. Daarna de droge en schone vloer met osmo color onderhoudswas of -spray dun inwrijven en na het drogen met een boender of een elektrische parketwrijver licht uitwrijven. Bij kleinere oppervlaktes kan dit ook met een absorberende zachte doek worden gedaan. (bij doelmatig gebruik is 1 verpakking van het onderhoudsmiddel voldoende voor tenminste 100 m² = 2 theelepeltjes voor ca. 1 m².)

Normaal reiniging en onderhoud:

Voor normaal onderhoud in een stoffer, bezem, stofzuiger of elektrische parketwrijver voldoende. De vloer kan vochtig worden afgenomen (water met een scheutje osmo color wisch-fix geconcentreerd reinigingsmiddel en onderhoudsmiddel. Droog nawrijven. Zeer hardnekkige vlekken met osmo onderhoudswas of -spray verwijderen (met een osmo color polijstkussentje) af en toe - in eerste instantie de gedeeltes waarop veel wordt gelopen of die vaak zijn gereinigd - behandelen met osmo color onderhoudswas of -spray (dun opbrengen, laten drogen, indien gewenst uitwrijven).

Om de vloer opnieuw glans te geven, kan deze met osmo color hardwax olie worden nabehandeld. In de regel in eenmaal opbrengen voldoende. Schuren is niet nodig. Ook een deel van de vloer kan zo worden behandeld, zonder dat er kleur of glansverschil zichtbaar wordt.

Intensief belaste ruimtes:

De vloer dagelijks - of naar behoefte - vochtig afnemen. Ter voorkoming van kalkaanslag aan het water een scheutje osmo color wisch-fix geconcentreerd reinigings- en onderhoudsmiddel toevoegen. Droog nawrijven. Ongeveer eenmaal per week - of naar behoefte - de droge vloer met osmo color onderhoudswas of -spray behandelen (kort met de spuitbus opspuiten en inwrijven - elektrische boenmachine: grove borstel- schijf, polijstmachine met een schijf: beige boenpads). Na het drogen uitwrijven (elektrische boenmachine: fijne borstel of viltschijf, polijstmachine met een schijf: wit boenpads). Ca. een- of tweemaal per jaar - of naar behoefte - de schoongemaakte en droge vloer nabehandelen met osmo color hardwax olie. Schuren is niet nodig. Ook een deel van de vloer kan zo worden behandeld, zonder dat kleur of glansverschillen zichtbaar worden.

Wanneer u uw houten vloer op de hierboven beschreven wijze behandelt en onderhoudt, wordt deze in de loop van de tijd steeds mooier en onderhoudsvriendelijker. Uw osmo houten vloer voelt zich het best bij een temperatuur van ca. 20 graden Celsius en een relatieve luchtvochtigheid van ca. 50 - 65%.